

F128Plus

地臺砂漿

產品簡介

迪高牌 F128PLUS 好易用地臺砂漿 是一種加強型的訂製地臺砂漿，一般抗壓強度超過 50N/mm^2 ，客戶可按工程需求訂製抗壓強度在 50N/mm^2 以上的以上產品。本產品採用優質水泥，環保骨料及高品質聚合物原料生產，安全環保，與一定比例清水混合後即可使用。適用於室內外對地臺有特別強度要求的地臺工程。

用途

- 適用於所有混凝土表面，包括屋頂、天臺等地臺工程，特別適用於對抗壓強度有一定要求的地臺工程。
- 適用於一般室內外混凝土地面初次找平地臺工程，表面可加地磚、木板等裝飾。
- 適用於粗糙及高低不平的混凝土地面的找平，施工厚度可達 20-80 mm。
- 可用於修補的水泥基地面。

性能特點

- 有齊 **DEGO F128** 好易用地臺砂漿的一切性能，抗壓強度超過 50N/mm^2 。
- 收縮率低：有效降低收縮裂縫和開裂現象。
- 簡單易用：該產品按比例加水攪拌即可施工，確保施工質量。亦可使用一體式攪拌機操作，施工更加快捷方便。
- 用途廣泛：本產品除用於室內外地臺工程，還可用於門，鋁合金窗，頂縫填縫，牆身拉毛(撒沙子)工程。

技術資料

產品特性	迪高F128Plus
28天抗壓強度	>50N/mm ²
28天抗折強度	12.2N/mm ²
28天黏結強度	3.4N/mm ²
28天收縮率	<1%
漿體密度	2137kg/m ³
用水量	5L
覆蓋用量	1.8kg/m ² /mm
包裝規格	40KG
保質期	180日

注：以上為典型的實驗室條件下測試資料，實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

測試方法/標準依據

測試項目	方法/標準依據
漿體密度	BS 4551 : Part1 : 1998 : Clause 10.2
抗壓及抗折強度	BS EN 196-1 : 1995
黏結強度	HKHA/MTS(06/08),Specification,Part D 2.1.15
收縮率	HKHA/MTS(2014/2016),Specification,Part D CI2.1.21

注：以上是根據國際標準或實驗室經修改後相應的方法去進行測試。

表面處理

混凝土底層基面必須堅硬，完好，整潔及無污垢物。使用前，應將所有灰塵、油漬、其它污垢物以及所有鬆散物料清理乾淨，並預先用清水淋濕，晾乾後方可施工。

攪拌與施工

可採用手工攪拌或機械攪拌施工，混合 **DEGO LATEX-520** 乳液，效果更佳。

- 手工攪拌施工

將每袋 **DEGO F128Plus** 加入大約 4.4 - 5.6 L 的水，用適當型號的攪拌機混合大約 4-6 分鐘，直至均勻沒有塊狀為止。攪拌好的砂漿應在可操作時間內均勻地攤於基面上，並用刮刀找平。

- 機械攪拌施工

DEGO F128Plus 可採用地臺砂漿專用小型一體自動化攪拌機攪拌，將 **DEGO F128Plus** 料倒入攪拌機攪拌，通過泵管自動輸送到基面上，用刮刀找平方便，慳時，慳力。

養護

施工完成後 3-4 天內應澆水或使用養護劑進行養護，以達到最佳的效果。

健康與安全

DEGO F128Plus 含有水泥，呈鹼性，會刺激眼睛和皮膚，可能會發生過敏反應，但產品本身無毒。在使用過程中，應戴上合適的手套及護眼罩。接觸皮膚後，立即用大量肥皂和清水清洗，一旦接觸到眼睛，立即用大量清水沖洗並盡快求醫。

產品貯存

產品應存放在陰涼乾燥的室內，用托板離地貯存，托盤卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損，避免過度迭壓，否則可能會導致效果變差或者結塊。